



SCHEDA TECNICA



J-72 TOP CROST

TAPPETINO SPORTIVO PRO

APPLICAZIONE A SPATOLA

Application:

applicare 3 strati



Norma UNI EN ISO 7783
Permeabilità al vapore acqueo
Norma UNI EN ISO 1062-3
Permeabilità all'acqua

UNIVERSAL

TOP CROST è un manto acril-sintetico al caucciù con alto contenuto di PVC per pavimentazioni professionali per il Padel. Viene utilizzato come finitura per i sistemi acrilici e manti a normativa Coni art.851 del 15/07/99, con specifiche Federtennis - Padel. Un pavimento sportivo che trova ottima resistenza al ristagno dell'acqua, all'abrasione, antiscivolo, antiriflesso, insonorizzante e resistente ai raggi UV, con caratteristiche idrorepellente, respinge la polvere con alta resistenza al degrado atmosferico. Può essere applicato con estrema facilità su cemento o asfalto con *applicazione a spatola*. TOP CROST è un rivestimento testato ITF per la categoria di velocità 3 (medium) Certificato a Norme ISO 16516 a basso impatto ambientale.

NORME DI RIFERIMENTO: il prodotto corrisponde alle caratteristiche della Normativa Coni Tabella A, Codice 78: resine acriliche / elastomeriche con tipologia di attività sportiva e loro destinazione di attività ad uso: indoor/outdoor. Conforme alle **NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA** (approvate dalla G.E. del CONI con deliberazione n. 851 del 15 luglio 1999)

consumo	diluizione	peso specifico	Cov	secco
1,00 Kg./m ² per strato	15% acqua potabile	1450 lt/kg	55	55%

Applicazione: consigliati 2 strati con uno stacco di minimo 24 ore. Se si presenta una elevata umidità sul campo si consiglia di attendere 36-48 ore tra uno strato ed il successivo. Eseguire la tracciatura dopo un'attesa di 48 ore ultimata la stesura di top crost.

RESA PRODOTTO KG.20

Resa su cemento
kg. 1,000 m²

Resa su cemento
kg. 1,500 m²

VOCE DI CAPITOLATO:

J-77 applicazione di un tappetino sportivo professionale tipologia ITF 3 Medium a granulometria media in resina acrilica al caucciù, applicazione a rullo per la realizzazione di pavimenti sportivi con un consumo di 1, 000 kg. al mq per strato, applicazione di tre strati

N.1 Fustino da Kg.20 Ecosport

Resa su cemento m² 20
consumo 1,000 kg m² per strato

Resa su asfalto m² 15
consumo 1,500 kg m² per strato

Cov: 23

(direttiva 2004/42/CE gr./lt)
contenuto massimo litro
Categoria I BA 130 gr./lt (2013)



Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 69,17%

Stabilità del prodotto: 8-12 mesi dalla data di produzione se conservato in confezione originale.



J-72 TOP CROST PADEL



Sistema multistrato a basso spessore base di resine acril-sintetiche al caucciù per tennis, basket e altre discipline sportive di alta qualità.
Il sistema prevede una miscela acril sintetica al caucciù a elevata resistenza indoor/outdoor.



Multilayer, low thickness acryl-synthetic rubber resin system for tennis, basketball and other high quality sports.
The system features an acrylic synthetic rubber mix with high indoor/outdoor resistance.

CICLO WIMBLEDON PAINT PADEL



Tennis



Ciclo



Arco



Calcio



Volley



Basket



Padel



Skating

Ciclo operativo:

<p>0. Supporto in Asfalto o cemento</p>	<p>1. Fondo Sport J-69 (uno strato)</p>	<p>2. 3. 4 Tre strati applicati a rullo con Ecosport Pro J-70</p>	<p>5. Tracciatura due strati a rullo J-67</p>	
--	--	--	--	--

NOTA: le superfici in resina sono solitamente impermeabili non drenanti o con un drenaggio molto lento e richiedono un supporto con le dovute pendenze.

Si raccomanda di ottimizzare i supporti con dovute pendenze per facilitare il deflusso dell'acqua per evitare pantani e ristagni d'acqua. Il supporto deve essere regolarizzato prima della posa dei prodotti Wimbledon paint.