
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

SPARTITRAFFICO AD ACQUA KG.20

J-74/A

SPARTITRAFFICO AD ACQUA

SCHEDA TECNICA APPLICATIVA

NATURA CHIMICA



Pittura stirolo acrilica idrofobica al caucciù ad alto PVC e resistenza all'abrasione ad umido per esterno con biossido di titanio, cariche a condizione sferoidale, cere idrorepellenti, e additivi anti UV.

Grazie alla sua particolarità del formulato si presta su vari tipi di supporti stradali.

Ideale per la verniciatura di: manti stradali in pietra lavica, cemento, bitume e asfalto, piazzole parcheggi ad alta visibilità, piste di mobilità urbana e ciclabili

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Traffic paint è ideale per spartitraffico con ottima adesione e resistenza all'abrasione per piste ciclabili, mobilità urbana, viali in asfalto e cemento, segnaletica orizzontale, piazzali di fabbriche, parcheggi di alta visibilità, spartitraffico, attraversamenti, per cicli e motocicli, piste di jogging e running, atletica leggera.

Il prodotto a base di resine stirolo acriliche addizionate al caucciù per aumentarne la resistenza alle condizioni estreme di acqua neve e pioggia.

Ottima resistenza agli alcali, consente di realizzare rivestimenti idonei per applicazioni in esterno, anche in condizioni di elevata alcalinità del supporto.

Il prodotto a base acqua, ha bisogno di un tempo maggiore di attesa al traffico (24-36 ore).

Resiste alle piogge, neve e ghiaccio.

NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **06/28/2024**

Resa al Kg: **500 mtl a fusto**

Diluizione: **25% con acqua potabile**

Applicazione: **1 - 2**

Supporto: **Asfalto, cemento**

Limite COV: **40**

Peso Specifico: **1200**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/spartitraffico-acqua-kg20-p-102.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

TEST IN DOTAZIONE:

Il prodotto ha ottenuto il test presso il laboratorio di Chimica Srls di Napoli con Rapporto di prova n. 091314-20 secondo il metodo UNI EN 10560 – Lavabilità e resistenza spazzolatura a umido ? 5000 cicli

Applicazione a rullo, airless

Caratteristiche di applicazione: applicare uno strato di “Fondo sport pigmentato” e 2, 3 strati di Traffic pain Acqua.

Il prodotto si diluisce con acqua potabile al 15-20-%, si applica a rullo o ad airless.

Il prodotto una volta diluito va mescolato esclusivamente con trapano elettrico.

Resa per piste ciclabili, sentieri pedonali e ciclabili, piazzali:

1) su cemento liscio industriale resa 80-90 m² (la resa è intesa per uno strato)

2) su asfalto stradale m² 40-50 (la resa è intesa per uno strato)

Resa come spartitraffico tipo normale: 500 metri lineari al fusto da kg.20

Peso specifico kg/lt: 1250 - 1350

Diluizione: acqua potabile al 15-20-%

Applicazione: airless, rullo, pennello

Colori: Bianco, Azzurro, Giallo, Nero, Rosso Ox.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SUPPORTI NUOVI

Rimuovere le incoerenze.



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Applicare due mani di J-74/Ar (per un lavoro perfetto è consigliato il Fondo sport / fondo pigmentato grigio applicare uno strato)

SUPPORTI GIA' TRATTATI

I supporti già trattati devono essere semplicemente puliti, non devono riscontrare distacchi, per un'aderenza ottimale, e proseguire con l'applicazione.

NORME DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto a posta@jumbopaint.it

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE SPARTITRAFFICO. J-74/AR spartitraffico a base di resine ad acqua e caucciù con biossido di titanio e cariche micronizzate, testato secondo il metodo UNI EN 10560.

VOCE VISIBILITA' URBANA PERCORSI E PISTE: Spartitraffico a base di resine al caucciù, biossido di titanio e cariche micronizzate da applicare a rullo in 2 strati su fondo compatto trattato con uno strato di Fondo sport J-69, applicazione a rullo o ad airless con un consume di 300/400 grammi al m² per strato.

STOCCAGGIO

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro 24 mesi dalla data di produzione.

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.