



SCHEMA TECNICA



J-77 WIMBLEDON RASOSPORT TAPPETINO FINE A SPATOLA

Cariche: micron 150/210 Grana 0,06-0,1

Wimbledon paint Rasosport è un tappetino sportivo riempitivo applicabile a spatola. Viene definito una pasta livellante con posa a rasare. Si ottiene una pavimentazione vellutata liscia e planare di alta qualità e resistenza tecnica. La soluzione professionale per ottenere una stratificazione liscia come un tappetino ad effetto vellutato per qualsiasi attività agonistica. Manto liscio e perfetto senza giunti, forma uno strato unico a spessore. Rasando, il prodotto riempie il supporto e forma un tappeto liscio a spessore. Il manto è ideale per piste di atletica, calcio, basket e tennis campi da bocce, pallacanestro e molte altre discipline sportive. Mantiene il rimbalzo della pallina sempre costante per il tennis, ma è ottimo per rivestire molteplici settori sportivi in superficie acrilicacaucciù.

ATTREZZI DA UTILIZZARE:

Monospazzola, frattazzo di gomma liscio, aspirapolvere e rulli a pelo medio.

CICLO STANDARD:

1. Applicazione del primer Fondo base road J-68;
2. Applicazione del 1° strato di J-77;
dopo 12 ore
3. Applicazione del 2° strato di J-77; (si consiglia anche un terzo strato)
4. Carteggiatura dopo 12 ore con aspirazione;
5. Applicazione di 2 strati di finitura Wimbledon-paint (Classico o Pro) intervallate di 12 ore;

RACCOMANDAZIONI APPLICATIVE:

Preparazione della superficie: eliminare tutte le pitture male ancorate, carteggiare la superficie, sgrassare e, sulle parti messe a nudo, applicare una mano di sottofondo specifico (J-68 Fondo base road) della linea Jumbo paint.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO:

J-77 Rasosport, mescolare con attrezzo meccanico a bassi giri facendo diventare una pasta omogenea.

SUPPORTI:

Le superfici devono essere ben compatte e coese, pulite, asciutte, prive di oli, grassi, polvere, cere, siliconi, sigillanti o qualsiasi elemento che possa pregiudicare l'adesione del ciclo, eventuali film di vecchie pitture devono essere asportati se non perfettamente compatti ed aderenti. Nel caso in cui il fondo non fosse compatto occorre consolidare con opportuni





SCHEMA TECNICA

J-77 WIMBLEDON RASOSPORT TAPPETINO FINE A SPATOLA



Cariche: micron 150/210 Grana 0,06-0,1

consolidanti, nel caso di fondi in esterno non coesi e/o sfarinanti occorre consolidarli.

Valutare il supporto dopo il consolidamento prima di procedere. Eventuali porzioni mancanti, buche, cavità, crepe e lesioni, dovranno essere preventivamente ricostituite con apposite malte ed occorrerà lasciare maturare la zona ricostruita per il tempo necessario in base agli spessori ricostituiti.

Vi raccomandiamo che il supporto deve avere la pendenza tecnica di 1 centimetro per metro (chiamata anche pendenza a schiena d'asino) per favorire il deflusso ed evitare ristagni di acqua che possono pregiudicare la durata della pavimentazione e la crescita di vegetazione sul supporto.

Procedere con il ciclo come in precedenza descritto.

DILUIZIONE: acqua potabile al 5%

RESA PRODOTTO APPLICATO A SPATOLA FUSTO DA KG.20

Su Cemento liscio: mq. 60

CONSUMO:

Consumo prodotto di 0,350/0,400 m²/Kg. a strato, con applicazione a frattazzo a spatola larga 80 centimetri.

CONFEZIONI:

kg. 20

VOCE DI CAPITOLATO:

Tappetino sportivo acrilico applicato a spatola per la realizzazione di pavimenti sportivi di alta qualità. Tappetino sportivo rasato per interno e per esterno. J-77, WIMBLEDON RASO SPORT per applicazioni esterne superfici multisport.

AVVERTENZE:

È opportuno effettuare test preliminari di compatibilità del prodotto sulla superficie da trattare chiedendo la campionatura presso in nostro laboratorio.

STABILITA' E STOCCAGGIO

Conservare a temperatura compresa tra +5 e +35°C in imballi originali sigillati. Stabilità garantita per 24 mesi.

